

TEC ST 2K SUMMER

BuTec[®]
...kleje i lakiery

Poliuretanowy klej do sztucznej trawy

- dwuskładnikowy klej reakcyjny na bazie żywic poliuretanowych do klejenia sztucznej trawy.
- szybki i ekonomiczny
- spełnia wymagania FIFA/UEFA oraz innych organizacji dotyczących instalacji sztucznej trawy na boiskach piłkarskich, do tenisa, placów zabaw, itp.
- dostarczany w systemie ze specjalną flizeliną TEC S o szerokości 20 lub 30 cm gwarantującą niskie zużycie kleju oraz silne sklejenie obydwu powierzchni
- nie zawiera rozpuszczalników i wody
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- możliwość nakładania maszynowego i ręcznego
- bardzo niskie zużycie
- wysoka siła końcowego klejenia
- możliwość dalszych prac już po 3 godzinach
- przystosowany do stosowania na boiskach podgrzewanych



Właściwości i zakres zastosowania

Przed dodaniem utwardzacza należy dokładnie wymieszać składnik A. Po dodaniu utwardzacza (składnik B) należy mieszać obydwie składniki (mieszadło elektryczne; 600 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. W przypadku stosowania kleju w niskich temperaturach zalecamy dodawanie aktywatora gwarantującego osiągnięcie przez klej wymaganych parametrów w krótkim czasie. Klej może być stosowany również przy umiarkowanych opadach deszczu.

Po wymieszaniu obydwu składników i utwardzacza klej jest gotowy do pracy. Należy go zużyć w ciągu 45 minut. Klej należy nałożyć na podłoże lub flizelinę TEC S stosując szpachlę zębatą B3, B11 lub przy użyciu specjalnej maszyny do nakładania kleju TEC TRAX gwarantującej minimalne zużycie oraz i bardzo szybkie nakładanie. Po ok. 10 minutach od sklejenia należy dokładnie docisnąć klejone miejsca stosując walec dociskowy o masie 50 kg. Dociskanie można powtórzyć przed całkowitym utwardzeniem się kleju (ok. 3 h w zależności od temperatury i wilgotności wzgl. powietrza).

Podłoże

Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. Przed gruntowaniem należy je przeszliować i odkurzyć. Stare podłoża, podłoża wyszpachlowane i podłoża z resztkami klejów należy sprawdzić pod względem nośności i wytrzymałości. Podłoże powinno mieć wytrzymałość na ścisnienie większe niż 25 MPa, na odrywanie większe niż 1 MPa (badanie metodą Pull-off).

Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć za pomocą frezowania i śrutowania.

Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zalać gruntem Tec Primer EPX. Rysy posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,8-1,4 mm. W przypadku dużych ubytków podłoże naprawić masą naprawczą szybkoschnącą.

Narzędzia

Maszynka do nakładania kleju na taśmę, paca zębata

Czyszczenie narzędzi

Rozpuszczalnik TEC VD, bezpośrednio po użyciu. Po wyschnięciu można usunąć tylko mechanicznie

Czas schnięcia

Chodzi o wartości przybliżone, zależne od temperatury pomieszczenia, temperatury podłoża, wilgotności podłoża i od wilgotności względnej powietrza. Niska temperatura, podwyższona wilgotność względna powietrza, złe wietrzenie wydłużają lub skracają czas schnięcia.

Dane techniczne

Skład:	żywice poliuretanowe
Kolor:	zielony
Konsystencja:	półpłynna
Usuwanie:	rozpuszczalnik TEC VD
Temperatura stosowania:	Od -15°C do +27°C
Zużycie	ok 900 g/m ²
Czas schnięcia :	ok 3 godz.
Stosowanie:	składnik A + składnik B
Składowanie:	temp. powyżej +5 °C
Magazynowanie:	12 miesięcy w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w szczelnym opakowaniu. Chronić przed mrozem
Opakowanie	17,1 kg (klej 15,4 kg + utwardzacz 1,7 kg)

Bezpieczeństwo i ochrona

Podczas pracy używać gumowej rękawic. Po zakończeniu prac przewietrzyć pomieszczenie. Resztek kleju w opakowaniu nie wyrzucać tylko odpowiednio i bezpiecznie utylizować. Opakowanie chronimy przed dziećmi.

Ważne wskazówki

Powyższe dane przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Niższe temperatury wydłużają czasy zastosowań, a wyższe skracają. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, jakość pracy, zalecamy przeprowadzenie własnych prób aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Bautec Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją techniczną i kartą charakterystyki produktu. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

Aktualizacja 30.05.2015